27MnCrB5-2

ÉTAT D'APPROVISIONNEMENT

Brut de laminage.

DESCRIPTION ET APPLICATIONS LES PLUS COURANTES

Acier pour duretés finales élevées.
Ses applications les plus courantes sont en agriculture, travaux publics, outils, lames, support et excavateurs.

DIMENSIONS EN STOCK - MM.

30x5 - 140x30

COMPOSITION CHIMIQUE

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Autres
MIN	0,28	1,20	0,15			0,30	B: 0,001 - 0,004
MAX	0,33	1,40	0,30	0,020	0,020	0,50	

TRAITEMENTS THERMIQUES - TEMPÉRATURES APPROXIMATIVES

Trempe ºC	Revenu ºC
820 - 860 Auile	200 - 500

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dureté maximale: 255 HB.

comercial.liege@ausasteel.com
ausasteel.com/fr

27MnCrB5-2

CODE DE COULEUR



comercial.liege@ausasteel.com
ausasteel.com/fr