

DESCRIERE ȘI UTILIZĂRI OBÎȘNUITE

Oțel resulfurat cu prelucrabilitate îmbunătățită. Sar e multi

DIMENSIUNI ÎN STOC - MM.



5 - 100

NORMĂ DE APLICARE

EN 10277-3

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

	C	Mn	Si	P	S
MIN		0,90			0,27
MAX	0,14	1,30	0,05	0,11	0,33

CARACTERISTICI MECANICE

Dimensiuni		Re (N/mm ²)	Rm (N/mm ²)		A (%)
mm.		Min.	Min.	Max.	Min.
≥ 5	≤ 10	440	510	810	6
> 10	≤ 16	410	490	760	7
> 16	≤ 40	375	460	710	8
> 40	≤ 63	305	400	650	9
> 63	≤ 100	245	360	630	9

11SMn30 - CALIBRATE

ECHIVALENȚE APROXIMATIVE

EN	DIN	Nº STAND	UNE	STAS	AFNOR	BS	UNI	AISI/SAE	GOST
11SMn30	9SMn28	1.0715	F2111		S250	230M07	CF9S22	1213	

CARACTERISITCI DE FURNIZARE

Calitate	Profil	Toleranță	Lungime,mm.	Masă pachet, Kg min.	Șanfrenare
11SMn30	●	H9 - H10	3000 - 4000	1000 - 2000	9,5-65 mm: 1 capete

COD DE CULORI

