

DESCRIERE ȘI UTILIZĂRI OBIȘNUITE

Oțel resulfurat cu adăugare de plumb, cu prelucrabilitate îmbunătățită.

Are multiple utilizări, fără mari cerințe mecanice.

Este folosit, de obicei, pentru producția de șuruburi, buloane, dulii, racorduri și piulițe.

DIMENSIUNI ÎN STOC - MM.



5 - 100



5 - 70

NORMĂ DE APLICARE

EN 10277-3

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

	C	Mn	Si	P	S	Diverse
MIN		0,90			0,27	
MAX	0,14	1,30	0,05	0,11	0,33	PB: 0,20 - 0,35

CARACTERISTICI MECANICE

Dimensiuni		Re (N/mm ²)	Rm (N/mm ²)		A (%)
mm.		Min.	Min.	Max.	Min.
≥ 5	≤ 10	440	510	810	6
> 10	≤ 16	410	490	760	7
> 16	≤ 40	375	460	710	8
> 40	≤ 63	305	400	650	9
> 63	≤ 100	245	360	630	9

11SMnPb30 - CALIBRATE

ECHIVALENȚE APROXIMATIVE

EN	DIN	Nº STAND	UNE	STAS	AFNOR	BS	UNI	AISI/SAE	GOST
11SMnPb30	95MnPb28	1.0718	F2112		S250Pb		CF9SMnPb28	12L13	AS14

CARACTERISITCI DE FURNIZARE

Calitate	Profil	Toleranță	Lungime, mm	Masă pachet, Kg min.	Șanfrenare
11SMnPb30	●	h9 - h10	3000 - 4000	1000 - 2000	9,5-65 mm: 1 sau 2 capete
11SMnPb30	⬡	h11	3000 - 4000	1000	≤ 55 mm: 1 sau 2 capete

COD DE CULORI

