

SITUAȚIE FURNIZARE

Brut pentru prelucrare prin laminare.

DESCRIERE ȘI UTILIZĂRI OBIȘNUITE

Oțel cu durități finale ridicate.

Este folosit, de obicei, pentru aplicații în agricultură, lucrări publice, producția de unelte, lame, suporturi și excavatoare.

DIMENSIUNI ÎN STOC - MM.



30x5 - 140x30

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Diverse
MIN	0,28	1,20	0,15			0,30	B: 0,001 - 0,004
MAX	0,33	1,40	0,30	0,020	0,020	0,50	

TRATAMENTE TERMICE - TEMPERATURI APROXIMATIVE

Călit °C	Revenit °C
820 - 860 Ulei	200 - 500

CARACTERISTICI MECANICE

Duritate maximă: 255 HB.

27MnCrB5-2

COD DE CULORI

