


## ESTADO DE SUMINISTRO

Bruto de laminación.

## PROPIEDADES Y APLICACIONES

Acero para elevadas durezas finales. Sus aplicaciones más comunes son para aplicaciones en agricultura y en obras públicas, herramientas, cuchillas, soportes y excavadoras.

## DIMENSIONES EN STOCK MM.



30x5 - 140x30

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Otros
MIN	0,28	1,20	0,15			0,30	B: 0,001 - 0,004
MAX	0,33	1,40	0,30	0,020	0,020	0,50	

## TRATAMIENTOS TÉRMICOS - TEMPERATURAS APROXIMADAS

TEMPLE °C	REVENIDO °C
820 - 860 Aceite	200 - 500

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Propiedades mecánicas a temperatura ambiente en el estado de suministro.

Dureza máxima: 255 HB.

# 27MnCrB5-2

---

CÓDIGO DE COLOR

