

## AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Walzrohling.

## BESCHREIBUNG UND HÄUFIGSTE ANWENDUNGEN

Seine häufigsten Anwendungen sind in der Landwirtschaft, auf öffentlichen Baustellen sowie für Werkzeuge, Scherenmesser und Stützen.

## ABMESSUNGEN AUF LAGER (IN MM.)



30x5 - 140x30

## CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Sonstiges
MIN	0,24	1,20	0,15			0,30	B: 0,001 - 0,004
MAX	0,30	1,40	0,30	0,020	0,020	0,50	

## THERMISCHE BEHANDLUNGEN – UNGEFÄHRE TEMPERATUREN

Härten °C	Anlassen °C
820 - 860 Öl	200 - 500

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Härte: 255 HB.

# 27MnCrB5-2

FARBCODE

